

Pfielderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt

Deutschland



DUROPAL thermopal



Juli 23

Juli 23

· Reinigungsmitteln-Prüfung, Ergebnisbeurteilung

#### Bewertung

- · Auswertung der Wirkung des Reinigungsmittels auf die jeweilige Verschmutzung
- Unterschiedliche Einwirkzeiten stehen für die Trocknungszeit der Verunreinigung auf der Oberfläche
- © = max. 5 Wischbewegungen, geringer Kraftaufwand, rückstandsfreie Reinigung
- 😑 = max. 10 Wischbewegungen, höherer Kraftaufwand, rückstandsfreie Reinigung

Reinigungsempfehlung – Duropal XTreme (XMSM), Duropal SolidColor XTreme (XMSM), Duropal XTreme Touch (XMRT, XMVO) & Duropal XTreme plus (XPSM)

Verschmutzung	Reintgungsmittal	Duropal XTreme (XMSM) Duropal SolidCalor XTreme (XMSM) Ouropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)			Duropel XTrame plus (XPSM)			
		Einfache Verschmutzung Zeitraum < th <sup>10</sup>	Einfache Verschmutzung Zeitraum max 3 Wochen <sup>11</sup>	Mehrfache Verschmutzung Zeitraum max 3 Wochen <sup>11</sup>	Einfache Verschmutzung Zeitraum < 1h <sup>9</sup>	Einfache Verschmutzung Zeitraum max 3 Wochen <sup>90</sup>	Wentfache Verschmutzung Zeitraum max 3 Wochen <sup>17</sup>	
	AmezonBesics Mitrofesertuch, feucht		0	0		111111111111111111111111111111111111111		
	ARIEL willing PODS <sup>27 to</sup>	Night enforcedisch						
Angerprint .	Bref POWER gagan FETT & EINGEBRANNTES <sup>2</sup>							
	DER GENERAL Küchenzeiniger Zitrone <sup>9</sup>							
	Frosch Soda Altzweckreiniger Soda*				Night erforderlich			
	Maister Proper Kitchenminiger <sup>†</sup>					wicht erforderach		
	Mellerud Küchenentfetter <sup>8</sup>							
	Profissime Schmutzradierer, faucht							
	Profissimo Schmutzradierer, trocken <sup>®</sup>							
	AmazonBasics Mikrofasertuch, foucht	Keine Emplehlung			Keine Empfehlung			
	ARIEL all Int PODS <sup>27 IS</sup>	0				9	@	
	Brif POWER gagen FETT & EINGEBRANNTES*							
Butter <sup>14</sup>	DER GENERAL Kücheorein/ger Ztrone <sup>9</sup>				•			
	Frosch Soda Altzweckreiniger Soda <sup>®</sup>		9		0	Keine Emplehlung		
	Meister Proper Küchenreiniger	9				- O		
	Mellerud Küchenenfelter*	1111			0	<b>a</b>		
	Profissimo Schmutzradierer, feucht							
	Profissimo Schmutzradierer, trocken*	Keine Emplehlung			Keine Empfehlung			
	Amazonišasios Mikrofasiertuch, feucht	Keine Emplehlung			Keine Empfehlung			
	ARIEL all in1 PODS <sup>2119</sup>	6						
	Bref POWER yayen FETT & ENGEBRANNTES <sup>1</sup>	000	Keine Empfehtung		0			
Nives Creme <sup>13</sup>	DER GENERAL Klichenreiniger Zitrone <sup>®</sup>	0						
	Frosch Sada Alzweckreiniger Sada*				144	Keine Er	npfehlung :	
	Meister Proper Küchenreiniger <sup>3</sup>	@			0			
	Mellerud Küchenentletter <sup>8</sup>		Nicht ar	forderlich:		Nicht erforderlich		
	Profissimo Schmutaradierer, feucht <sup>®</sup>	(a)	- 1	9		2012-001-001		
	Professimo Schmutztedieret, trocken	Keine Empferlung		Keine Empfehlung				
Wasser (Kalkreste	AmazonBasics Mikrofasertuch, feucht	(3)	The District	mpfehlung	0			
	ARREL of in1 PODS <sup>2/13</sup>	name of the latest	Kense Er		Nicht erforderlich	Keine Er	npřehlung.	
	Bref POWER gegen FETT & EINGEBRANNTES <sup>2</sup>	Nicht erforderlich		8				
	Bref POWER UNIVERSAL ENTKALKER*	Nicht arfordeflich		Nicht erforderlich				
	DER GENERAL Köchennstriger Zitrone <sup>4</sup>		100	9				
	Froach Sode Alloweckrein/ger Sode <sup>®</sup>	Nicht erforderlich	Kaine Em	mptersurg				
	Meister Proper Küchenreiniger <sup>7</sup>				Nicht erforderlich	W		
	Mellerud Küchenentfetter <sup>8</sup>					Keme Er	gouldetan	
	Professimo Schmutzradierer, feucht <sup>®</sup>	1		9	Ī			
	Professimo Schmutzradierer, trocken <sup>®</sup>	Keine Empfehlung			Keine Empfehlung			

\_\_\_\_\_

Verschmutzung	Reinigungemittel	Duropal ScidiColor XTreme (XMSM) Duropal ScidiColor XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)			Curopat X7reme plus (XPRM)		
		Einteche Verschmutzung Zeitreum < 1h <sup>10</sup>	Einlache Vurschmutzung Zeitraum max. 3 Wochen <sup>19</sup>	Mehrfache Verschmutzung Zeitraum max 3 Wochen	Einfache Verschmutzung Zelfraum < 1h <sup>10</sup>	Enfacts Verschmutzung Zeitraum max 3 Wochen <sup>16</sup>	Mehrfeche Verschmutzung Zeiteum max 3 Wochon <sup>11</sup>
Kaffee	AmazonBasics Mkrafasertuch, feucht	Keine Empfehlung			Keine Empfehlung.		
	ARIEL all in1 PODS <sup>2/10</sup>	0			6		
	Bref PCWER gegen FETT & EINCEBRANNTES <sup>1</sup>						
	DER GENERAL Küchenreiniger Zitrone <sup>®</sup>						
	Froach Sods Alizweckrainiger Sods*						
	Meinter Proper Küchenreiniger <sup>2</sup>	<b>6</b> 9	Kaina Empfahlung			Keine Empfehlung	
	Mellenud Küchenendetter*	8			0		
	Profesimo Schmutzadierer, feucht <sup>a</sup>	9			0	Keine Empfehlung	
	Profesimo Schmutzradierer, trocken <sup>6</sup>	Keine Empfeldung			Keine Empfehlung		

# Reinigungsempfehlung – PrimeBoard XTreme Hochglanz (XG) & PrimeBoard XTreme Matt (XT)

	Reinigungsmittel	PrimeBoard XTreme Hochglanz (XG)			PrimeBoard XTrems Matt (XT)			
Verschmutzung		Einfache Verschmutzung Zeitraum < 1h <sup>®</sup>	Einfeche Verschmutzung Zeitraum mas 3 Wochen <sup>3)</sup>	Mehrfache Verschmutzung Zeitraum max 3 Wochen!!	Einfache Verschmutzung Zeitraum < th <sup>19</sup>	Einfeche Verschmutzung Zeitraum max, 3 Wochen <sup>9</sup>	Mehrfache Verschmutzung Zeitraum max 3 Wachen <sup>11</sup>	
	AmazonBesics Misrofesentuch, feucht	0			0			
Pingerprint	ARIEL all int PODS <sup>215</sup>	Mark Vitale			Nicht adordarlich			
	Bref POWER gegen FETT & EINGEBRANNTES <sup>1</sup>							
	DER GENERAL Küchenreiniger Zitrone <sup>9</sup>							
	Frosch Soda Alloweckreiniger Soda <sup>®</sup>							
	Meister Proper Küchenreiniger <sup>7</sup>		Nicht erforderlich			Night enorgedich		
	MeBarud Küchenentfetter*	1						
	Professing Schmutzredierer, feucht							
	Professimo Schmutzadierer, trocken							
	AmezonBasics Mikrofesertuch, feucht	0 0		Keine Empfehlung				
	ARIEL all int PODS <sup>2113</sup>				0	Keine E	mpfehlung	
	Bref POWER gegen FETT & EINGEBRANNTES*							
	DER GENERAL Köchenreiniger Zitrone <sup>3</sup>	٥			(A)			
Butler <sup>10</sup>	Fresch Soda Alzweckreiniger Soda*				100		20	
	Meister Proper Küchenreiniger <sup>†</sup>				0		0	
	Mellerud Küchenentleber <sup>8</sup>							
	Profesimo Schmutzradierer, feucht					9		
	Profesimo Schmutzradierer, Irocken	Keine Empfehtung			Keine Empfehlung			
	AmazonBasics Mikrofesertuch, feucht	6 6		9	Keine Empfehlung		npfehlung	
	ARIEL all int PODS <sup>2115</sup>					0	-	
	Bref POAER gegen FETT & ENGEBRANNTES*				0	g - X	9	
	DER GENERAL Küchenrein/ger Zitrone <sup>5</sup>					8		
Nivoa Creme <sup>12</sup>	Frosch Soda Altzweckreiniger Soda <sup>6</sup>					D		
	Meister Proper Küchenreiniger*	8 8		- 00	9	Keine Empfehlung		
	Mellerud Küchenentfeller <sup>8</sup>			Kein		mpfehlung		
	Profesimo Schmustradierer, feucht*	9			0			
	Profesimo Schmutgradierer, trocken <sup>2</sup>	Kaine Empfehtung			Keine Emplehtung			
Wasser / Kalkreste	AmazonBasics Mikrotasertuch, feucht*	Kaine Empfehlung		0.0000000000000000000000000000000000000				
	ARIEL all int PODS <sup>2) 15</sup>				Keine Emplehlung			
	Bref POWER gegen FETT & EINGEBRANNTES <sup>2</sup>	6 6			0			
	Bref POWER UNIVERSAL ENTKALKER			9	0	9	Keine Empfehlun	
	DER GENERAL Küchenreiniger Zitrone <sup>5</sup>			9		9		
	Frosch Soda Altzweckreiniger Soda <sup>6</sup>							
	Melister Proper Küchenreiniger <sup>2</sup>	e				Keine Empfehlung		
	Mellerud Küchenentfetter*							
	Professime Schmutzradierer, feucht <sup>9</sup>							
	Professing Schmutgedierer, Vocken	Keine Empfehlung			Keine Emplehlung			

Telefon +49 (0) 9181 28 - 480
Telefax +49 (0) 9181 28 - 482
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com
Selte 8 von 14

Pfleiderer Deutschland GmbH Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt Deutschland Telefon +49 (0) 9181 28 - 480 +49 (0) 9181 28 - 482 info@pfleiderer.com www.pfleiderer.com



DUROPAL



Juli 23

Selte 10 von 14

Verschmutzung	Reinigungsmittel	PrimeBoard XTrems Hochglanz (XQ)			PrimeBoard XTrems Matt (XT)			
		Einfache Verschmutzung Zaftraum < fn <sup>10</sup>	Eintsche Verschmutzing Zeitraum max 3 Wochen <sup>19</sup>	Mohrtsche Verschmutzung Zeitraum max, 3 Wochen <sup>11</sup>	Einfache Varschmutzung Zeitraum < 1h <sup>13</sup>	Einfache Verschmutzung Zeitraum max 3 Wochen <sup>36</sup>	Mehrfache Verschmutzung Zeitraum max 3 Wochen <sup>11</sup>	
Kaffee	AmazonBasica Mikrofasertuch, feucht	25/1/E35/15/0m		Keine Empfehlung				
	ARIEL all in1 PODS <sup>27 to</sup>	Keine Empfehlung			0		Keine Empfehlung	
	Bref POWER gegen FETT & EINGEBRANNTES <sup>2</sup>	0						
	DER GENERAL Küchenreiniger Zitrone <sup>3</sup>				9			
	Fresch Soda Allzweckreiniger Soda <sup>6</sup>							
	Meister Proper Küchenreiniger <sup>F</sup>	-		0	0	9		
	Mellerud Küchenentfetter <sup>8</sup>	٥	9					
	Professimo Schmutzedierer, feucht*	9			9			
	Profesimo Schmutzediárez trocken	Keine Empfehlung			Keine Empfehlung			

#### Erläuterung "Verschmutzunger

- \*10 "Einfache Verschmutzungen" werden lediglich einmalig verschmutzt, anschließend nach einer Stunde bzw. nach drei Wochen
- \*11 "Mehrfache Verschmutzungen" werden mehrmalig mit identischer Komponente verschmutzt, anschließend nach drei Wochen
- \*12 Für die Verschmutzungen "Butter" und "Nivea Creme" wird das Reinigungsmittel "Profissimo Schmutzradierer, feucht" und "Profissimo Schmutzradierer, trocken" in zwei Reinigungsschritten verwendet:
- 1. Zuerst wird der Reiniger "Bref POWER gegen FETT & EINGEBRANNTES" auf die Oberfläche aufgesprüht und mit den Fingern verteilt
- 2. Die Einwirkzeit des Reinigers beträgt je nach Grad der Verschmutzung circa 30 Sekunden bis 2 Minuten
- 3. Der Reiniger wird anschließend mit einem trockenen, fusselfreien Papiertuch abgewischt
- 4. Danach wird die Oberfläche mit dem feuchten oder trockenen Profissimo Schmutzradierer gereinigt
- \*13 Das Reinigungsmittel "ARIEL All in 1 Pods" wird wie folgt angewendet:

Der ARIEL Pod wird aufgeschnitten und unverdünnt auf die Verschmutzung aufgetragen. Die Menge ist in Abhängigkeit der Verschmutzung zu dosieren.

#### Kombination Reinigungsmittel

- Andere als die genannten Kombinationen Reinigungsmitteln wurden nicht getestet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass zum Beispiel eine Kombination von Schmutzradierer und Küchenreiniger zu einer Verbesserung des Reinigungsergebnisses
- · Wir empfehlen zunächst einen Reinigungstest an einer nicht sichtbaren Stelle.

Duropal XTreme, U12000 XMSM / Duropal XTreme plus, U12000 XPSM / PrimeBoard XTreme U12000 XG, U12000 XT

#### Verwendungsliste Reiniger

- \*<sup>1</sup> AmazonBasics Mikrofasertuch (vor erster Verwendung mit kaltern Wasser waschen) / <u>www.amazon.de</u>
- \*2 ARIEL All in 1 PODS / Procter & Gamble Germany GmbH, D-65824 Schwalbach am Taurus / www.ariel.de
- \*3 Bref POWER gegen FETT & EINGEBRANNTES / Henkel Wasch-und Reinigungsmittel GmbH, D-40191 Düsseldorf / www.henkel-reiniger.de
- \*4 Bref POWER UNIVERSAL ENTKALKER / Henkel Wasch-und Reinigungsmittel GmbH, D-40191 Düsseldorf / www.henkel-reiniger.de
- \*5 DER GENERAL Küchenreiniger Zitrone / Henkel Wasch-und Reinigungsmittel GmbH, D-40191 Düsseldorf / www.henkel-reiniger.de
- \*6 Frosch Soda Allzweck-Reiniger / Werner & Mertz GmbH, D-55120 Mainz / www.frosch.de
- \*7 Meister Proper SPRÜHEN WISCHEN FERTIG KÜCHENREINIGER FETTLÖSEND / Procter & Gamble Germany GmbH, D-65824 Schwalbach am Taunus / Marken | Procter and Gamble (pg.com)
- <sup>8</sup> Mellerud Küchenentfetter / MELLERUD CHEMIE GmbH, D-41379 Brüggen / www.mellerud.de
- \*9 Profissimo Schmutzradierer / dm-drogerie markt GmbH + Co, KG, D-76227 Kartsruhe / www.dm.de



Pfielderer Deutschland GmbH Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt

Telefax

+49 (0) 9181 28 - 480 +49 (0) 9181 28 - 482 www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt Deutschland

+49 (0) 9181 28 - 480 +49 (0) 9181 28 - 482 Telefax info@pfleiderer.com www.pfleiderer.com Juli 23

SONDERREINIGUNGEN - Duropal HPL, Duropal SolidColor, Duropal XTreme, Duropal SolidColor XTreme, Duropal XTreme Touch, Duropal XTreme

#### Verunreinigung durch Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Viren)

Im Haushalt können dekorative Oberflächen von vielen weitverbreiteten Mikroorganismen mittels Ethanol (Spiritus) oder Desinfektionsmittel weitestgehend sicher gereinigt werden. Die Anwendung von professionellen Desinfektionsmitteln in Verbindung mit dekorativen Pfleiderer-Produkten werden im Einzelfall durch das Pfleiderer-Prüflabor freigegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation "Desinfektionsmittelbeständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit und chemische Beständigkeit von Duropal Schichtstoffen".

# Verunreinigung durch Haushaltschemikalien

Dekorative Pfleiderer-Produkte sind homogene, nicht poröse Materialien und resistent gegenüber den meisten Haushaltschemikalien. Obwohl Flüssigkeiten nicht ins Material eindringen können, sind Verschmutzungen oder Flecken sofort wegzuwischen. Längerer Kontakt, hauptsächlich mit ätzenden Substanzen, wie z.B. aggressiven Haushaltsreinigern, Toilettenreinigern oder Ofenreinigern, sind zu vermeiden.

# Verunreinigung durch Kalk

Reinigen Sie die Oberfläche mit warmer 10%-iger Essig- oder Zitronensäure-Lösung und spü-Ien Sie nach 10 Minuten die Oberfläche gründlich mit warmen Wasser ab. Verwendet man einen haushaltsüblichen Entkalker, ist die Oberfläche umgehend mit Wasser nachzuspülen. Als Kalkentferner bewährt hat sich ebenfalls Bref POWER UNIVERSAL ENTKALKER und MELLERUD Küchen-ENTFETTER.

### Verunreinigung durch Paraffin- oder Wachsrückstände

Um ein Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden sind Rückstände von Paraffin oder Wachs mittels Kunststoff- oder Holzspachtel zuerst vorsichtig mechanisch zu entfernen. Auf noch verbliebene Rückstände legen Sie ein Fließpapier (z. B. Löschpapier) und stellen darauf kurzzeitig ein heißes Bügeleisen (Stufe 1 / Seide).

## Verunreinigung durch wasserlösliche Farben, Lacke oder Klebstoffe

Frische Verunreinigungen können gewöhnlich mit warmem Wasser gereinigt werden. Für eingetrocknete Rückstände können Lösungsmittel wie Ethanol, Aceton oder Reinigungsbenzin verwendet werden.

### Verunreinigung durch lösemittelhaltige Farben, Lacke und Klebstoffe

Frische Verunreinigungen können normalerweise mit Lösungsmitteln gereinigt werden; getrocknete Rückstände, wenn notwendig auch nach einer längeren Einwirkzeit des Lösungsmittels. Geeignete Lösungsmittel sind Ethanol, Aceton oder Reinigungs-Benzin.

#### Verunreinigung durch 2-Komponenten-Klebstoffe und Lacke

Verunreinigung durch 2-Komponenten-Klebstoffe und Lacke müssen umgehend von der Oberfläche entfernt werden. Nach der Aushärtung ist es nicht mehr möglich diese Verunreinigung rückstandslos zu beseitigen. Die Oberfläche muss sofort mit einem geeigneten organischen Lösemittel gereinigt werden; dabei sind die Herstellerangaben des jeweiligen Klebstoff- oder Lacksystems zu beachten. 2-Komponenten-Klebstoffe und Lacke basieren z.B. auf Epoxidharz oder Polyurethan (PU).





Juli 23



Um ein Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden, sind Rückstände von Dichtungsmaterial zuerst vorsichtig mechanisch zu entfernen. Empfehlenswert ist die Verwendung von Kunststoffoder Holzspachtel. Verbleibende Rückstände können mit geeigneten Entfernern (z.B. Silikonentferner) gereinigt werden, wenn notwendig auch nach einer längeren Einwirkzeit. Zu lange Kontaktzeiten mit einem Silikonentferner können Veränderungen der Oberfläche hervorrufen.

### Verunreinigung durch Lösungsmittel

Nach dem Kontakt der Oberfläche mit Lösungsmitteln ist diese anschließend mit warmem Wasser abzuwaschen und mit einem sauberen, weichen, saugfähigen Tuch oder einem handelsüblichen Papiertuch abzutrocknen.

#### Verunreinigung durch Graffiti

Verunreinigungen durch Graffiti können gewöhnlich mit Nitroverdünnung entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Nitroverdünnung lediglich eine kurze Einwirkzeit von wenigen Sekunden erfordert. Anschließend wird die Oberfläche mit Wasser gereinigt und mit einem sauberen, weichen, saugfähigen Tuch abgetrocknet. Unter Beachtung dieser Reinigungsempfehlung erfolgt keine Beeinträchtigung der Oberfläche durch die Nitroverdünnung. Somit kann ein Graffiti auch mehrfach von der identischen Stelle entfernt werden.

Bei Reinigung mit Lösemittel sind die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Fenster sind zu öffnen! Offene Flammen sowie Haut-Kontakt sind zu vermeiden!

# RETUSCHIERMATERIAL - Angebot Spezial-Anbieter

Bei unsachgemäßer Reinigung oder Montage von dekorativen Pfleiderer-Produkten bieten Spezialisten Möglichkeiten zur Fehlerretuschierung. Auskunft hierzu erteilen ausschließlich und beispielhaft die im folgenden genannten Anbieter.

#### Bezugsguellen für Retuschiermaterial / Wachs- und Lackstifte

Heinrich König & Co. KG An der Rosenhelle 5

D-61138 Niederdorfelden

Tel.: +49 6101 5360-0, Fax: +49 6101 5360-11 oder -99

E-Mail: info@heinrich-koenig.de, Internet: www.heinrich-koenig.de / www.heinrichkoenig-

shop.de

Bao – Chemie GmbH & Co. Chemische Fabrik KG

Gohrweide 17 D-46238 Bottrop

Tel.: +49 2041 7208-0, Fax: +49 2041 7208-20

E-Mail: info@bao-chemie.de, Internet: www.bao-chemie.de

FSG Schäfer Boschstraße 14 D-48703 Stadtlohn

Tel.: +492563/ 93950

Pffelderer Deutschland GmbH Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt Deutschland Telefon +49 (0) 9181 28 - 480
Telefax +49 (0) 9181 28 - 482
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com

Selte 12 von 14





Juli 23

E-Mail: verkauf@fsg-schaefer.de / Internet: www.fsg-schaefer.de

# Oberflächen-Instandsetzungs-Service

# ARTUS Oberflächen Instandsetzung GmbH

Hummler Straße 5 D-85416 Langenbach

Tel.: +49 (0) 8761 / 72065-0

E-Mail: artus@artus.eu / Internet: www.artus.eu

#### PM HPL / Elemente / Lackplatten

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Diese informationen wurden mit großer Sorgialt erstellt. Ert die Richtligkeit, Vollständigkeit und Aktualläß können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Druckschnisch bedrigte farbliche Abweichungen sind mögliche Aufgrund der kontinuserlichen Weiterenkscklung und Verändenung unserer Produkte, möglicher Anderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bealtimungen stellen unsere leichnischen Deleriblister und Produktunterlagen ausdrücklich einer rechtlich verbildliche Zusicherung der dart angege-

Pfleiderer Deutschland GmbH Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt Deutschland Telefon +49 (0) 9181 28 - 480
Telefax +49 (0) 9181 28 - 482
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com

Selte 13 von 14





Juli 23

benen Eigenschaften dar, Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produte jeweils selbst für die be absichtigte Verwendung zwor zu prüfen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen, dellerin verweisen wir ausdrücklich auf die Geitung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer internetiseite: www.pfleiderer.com